

McCann PP M30CCOO18

30% Карбонат Кальция

Polypropylene Copolymer

McCann Plastics Inc.

Описание материалов:

Good Gloss.

Calcium Filled 30%, Polypropylene Copolymer / Lawn & Garden, Appliance, Furniture, Housewares, Toys and general purpose applications requiring good impact, medium stiffness, and good flow. Custom color and UV stabilized versions also available.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер		
	Общее назначение		
	Хороший поток		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая жесткость		
Средний блеск			
Используется	Приборы		
	Мебель		
	Общее назначение		
	Товары для дома		
	Оборудование для газонов и сада		
Игрушки			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.1	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	120	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	1380	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	24.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	18.1	J	ASTM D3029

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	87.8	°C	
1.8 МПа, Unannealed	48.9	°C	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

