

PEARLSTICK® 46-10/01

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Описание материалов:

Pearlstick ® 46-10/01 : is an elastic, linear, aromatic polyurethane, supplied in form of white spherical granules with a very high crystallization rate and a very high thermoplasticity level.

Pearlstick ® 46-10/01 enables the production of adhesives with high solids content and low viscosity, which are adequate for application in the wood and shoe industries.

The addition of a polyfunctional isocyanate improves the heat-resistance and the strength of the joint

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Ароматические		
Используется	Клей		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (20°C)	1.19	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость ¹ (20°C)	100 - 200	mPa·s	Internal method
Hydroxyl Value	0.10	%	Internal method
Температура активации	> 50	°C	EN 12961
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
SOLUBILITY Pearlstick ® 46-10/01 is soluble in Methylene Chloride, Acetone, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Ethyl Acetate, Cyclohexanone, Dimethyl formamide, (DMF), Tetrahydrofuran (THF). Diluting solvents such as Toluene can be added in large amounts. The solvents and diluents should be water-free (max. 0.1%), so as to avoid subsequent side reactions during crosslinking with isocyanate.			

NOTE

1.	Brookfield RVF sp 2, 20 rpm. Solution at 15% in MEK
----	--

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

