

FHR Polypropylene AP7535-HS

Polypropylene Impact Copolymer

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

FHR Polypropylene AP7535-HS is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of FHR Polypropylene AP7535-HS include appliances, automotive and consumer goods.

Characteristics include:

Copolymer

Good Processability

Good Stiffness

Heat Stabilizer

Impact Resistant

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Стабилизация тепла		
	Сополимер удара		
	Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Потребительские приложения		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	20.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	931	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	480	J/m	ASTM D256
Ударное устройство для дротиков ¹ (-30°C)	Ductile		ASTM D3029

Gardner Impact (-30°C)	36.0	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	82.0	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	2.3 m/sec		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

