

Aurora PVC AP3040 Series

Rigid Polyvinyl Chloride

Aurora Plastics, Inc.

Описание материалов:

A rigid PVC powder compound for the extrusion of a medium density foam.

Главная Информация			
Характеристики	Foamable Средняя плотность		
Используется	Ткани		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.748 to 0.848	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (Saturation)	0.80	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (22°C)	1100	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 22°C)	17.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (22°C)	1280	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (22°C)	37.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (22°C)	21	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance ¹ (22°C, Extruded at 370 to 380° F melt temperature)	8.01	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	65.6	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (22°C)	5.4E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	ASTM D635	

NOTE

1. Procedure B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

