

## SHIN-A SCT-150M70

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

### Описание материалов:

Novolac Epoxу

Solvent: MEK

Features: High Tg, TPM Novoalc Epoxу

### Главная Информация

Используется	Нанесение покрытия
	Краска
	Печатные платы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	< 10	G
Вязкость (25°C)	< 500	mPa·s
Ероху Equivalent	150 to 200	g/eq
N.V.	69.0 to 71.0	wt%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

