

UBESTA 3030 JIX44

Polyamide 12

UBE Engineering Plastics, S.A.

Описание материалов:

UBESTA 3030 JIX44 is a plasticized and impact modified PA12 grade. The applied low migration plasticizer allows to use this grade especially in application where long term flexibility and excellent elastic memory characteristics are required.

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара Пластификатор		
Характеристики	Модификация удара Низкая плотность Пластик Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошая гибкость		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.00	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 294-4
Vertical flow direction	1.5	%	ISO 294-4
Flow direction	1.0	%	ISO 294-4
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.70	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	27		ISO 2039-2
Твердость дюрометра (Shore D)	58		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	200	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	10.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA

-40°C, complete fracture	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	No Break		ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	70.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	40.0	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления (DSC)	170	°C	ISO 3146
CLTE-Поток	1.9E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+10	ohms-cm	IEC 60093

Дополнительная информация

The value listed as Melting Temperature, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357. Tensile Strain at Break, ISO 527: >200% Tensile Stress at Yield, ISO 527: >30 MPa Abrasion Loss, ISO 9352, CS-17, 1000 rev.: 30 mg

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat