

## Buna® EP T 5459 CL

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

### Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), with ethylidene norbornene (ENB) as diene; amorphous; extended with 50 wt%/100 phr of a very low aromatic content clear paraffinic oil; medium viscosity, developed to use in applications which require good color stability.

| Главная Информация                    |  |                   |                 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики                        | Хорошая стабильность цвета<br>Аморфный<br>Средняя вязкость |                   |                 |
| Формы                                 | Сумка  |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение                                       | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                          | 0.868  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Вязкость Mooney (ML 1+8, 150°C)       | 31 - 45  | MU                | ASTM D1646      |
| Ethylene Content                      | 55.0 - 63.0  | wt%               | ASTM D3900      |
| Содержание этилидена норборнена (ENB) | 3.4 - 4.6  | wt%               | ASTM D6047      |
| Тип масла (Unspecified Oil)           | 50.0   | phr               |                 |

| Дополнительная информация                      |  |
|--|--|
| Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.5%           | Stabilizer: Non-staining Oil Content, ASTM D5774: 47.5 to 52.5 phr |
| Volatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.75 wt% |  |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

