

Durethan® AKV 50 H2.0 901510

50% стекловолокно

Polyamide 66

LANXESS GmbH

Описание материалов:

PA 66, 50 % glass fibers, injection molding, heat-aging stabilized

Главная Информация	
UL YellowCard	E245249-473559
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 50% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Стабилизация тепла
Метод обработки	Литье под давлением
Многоточечные данные	Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1)
	Сектантный модуль против деформации (ISO 11403-1)
	Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2)

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.57	--	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	--	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка				ISO 2577
Across Flow : 300°C, 3.00 mm ¹	0.90	--	%	
Across Flow : 120°C, 4 hr, 3.00 mm ²	0.040	--	%	
Flow : 300°C, 3.00 mm ³	0.23	--	%	
Flow : 120°C, 4 hr, 3.00 mm ⁴	0.020	--	%	
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	4.0	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.4	--	%	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	246	140	MPa	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	16000	10200	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	230	155	MPa	ISO 527-2/5

Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	2.6	4.3	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵ (23°C)	14000	10000	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс				ISO 178/A
3.5% Strain, 23°C	--	216	MPa	
23°C ⁶	360	240	MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	3.0	4.8	%	ISO 178/A
Поведение горения ⁸ (> 1.00 mm)	passed	--		ISO 3795
ISO Shortname	PA 66, GHR, 14-160, GF50	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12		%	Karl Fisher
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	12	15	kJ/m ²	
23°C	15	23	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	100	100	kJ/m ²	
23°C	95	--	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1A
-30°C	12	12	kJ/m ²	
23°C	15	20	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1U
-30°C	85	80	kJ/m ²	
23°C	85	85	kJ/m ²	
Многоосная инструментальная Энергия удара				ISO 6603-2
-30°C	2.80	--	J	
23°C	3.60	5.00	J	
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила				ISO 6603-2
-30°C	1050	--	N	
23°C	1160	1200	N	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				ISO 75-2/B
0.45 MPa, Unannealed	250	--	°C	

1.8 MPa, Unannealed	250	--	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	> 230	--	°C	ISO 306/B50, ISO 306/B120
Ball Pressure Test (258°C)	Pass	--		IEC 60695-10-2
Температура плавления ⁹	261	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	8.0E-5	--	cm/cm/°C	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	1.0E+12	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+15	1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (23°C, 1.00 mm)	40	35	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость				IEC 60250
23°C, 100 Hz	4.50	14.0		
23°C, 1 MHz	4.00	5.00		
Коэффициент рассеивания				IEC 60250
23°C, 100 Hz	9.0E-3	0.32		
23°C, 1 MHz	0.015	0.085		
Comparative Tracking Index (Solution A)	550	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				UL 94
1.60 mm	HB	--		
3.20 mm	HB	--		
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	600	--	°C	IEC 60695-2-12
Индекс кислорода ¹⁰	27	--	%	ISO 4589-2
Инъекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания	
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C	
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr	
Температура обработки (расплава)	280 to 300		°C	
Температура формы	80.0 to 120		°C	

NOTE

1.	150x105x3mm, 80°C MT, 400 bar
2.	150x105x3mm
3.	150x105x3mm, 80°C MT, 400 bar
4.	150x105x3mm
5.	2.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2 mm/min
8.	US-FMVSS302
9.	10°C/min
10.	Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

