

## Badaprene® TPV 90A 1076 UV

Polypropylene + EPDM Rubber

Bada AG

### Описание материалов:

Extrusion quality, improved UV resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	90		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	12.7	MPa	DIN 53505
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	DIN 53505
Прочность на разрыв-Поток	56	kN/m	DIN 53505
Комплект сжатия (70°C, 24 hr)	49	%	DIN 53505

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

