

WPP PP PPH2MF1-Black

12% слюды

Polypropylene Homopolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP PP PPH2MF1-Black is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product, which contains 12% mica filler. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Homopolymer

Good UV resistance

heat stabilizer

UV stability

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Слюда наполнитель, 12% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла УФ-стабилизатор
Характеристики	Гомополимер Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Термическая стабильность
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части
Внешний вид	Черный Доступные цвета

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.978	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
---	-----	----------	----------------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield ¹	34.0	MPa	ASTM D638
Yield	34.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
-- ²	2500	MPa	ASTM D790
-- ³	2500	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Ударная прочность (23°C)	2.5	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact (23°C)	34	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 МПа, not annealed	75.0	°C	ASTM D648
1.8 МПа, not annealed	74.0	°C	ISO 75-2/Af

Дополнительная информация

Material is tested at 73 ± 3°F and 50 ± 5% Relative Humidity unless otherwise noted.

NOTE

1. 50 mm/min
2. 1.3 mm/min
3. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

