

Badaprene® TPV 60A 1065

Наполнитель

Polypropylene + EPDM Rubber

Bada AG

Описание материалов:

reinforced injection moulding grade

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	g/cm ³	DIN 53505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	62		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	5.80	MPa	DIN 53505
Растяжимое удлинение-Поток (Break)	630	%	DIN 53505
Прочность на разрыв-Поток	28	kN/m	DIN 53505
Комплект сжатия			
23°C, 72 hr	32	%	ISO 815
70°C, 24 hr	43	%	DIN 53505

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat