

Moplen HP6021

Polypropylene Homopolymer

HMC Polymers

Описание материалов:

Developmental Grade - High stiffness, high clarity polypropylene for sheet extrusion and thermoforming.

Features:

Very high stiffness

Good top load strength

High clarity

Excellent stiffness/impact balance

Good dimensional stability

Hot fillable

Applications:

Sheet extrusion

Thermoformed food containers

Microwavable containers

Bottles

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Сбалансированная жесткость/прочность Ароматизатор и арома-барьер Хорошая стабильность размеров Хорошая жесткость Высокая четкость Гомополимер Сверхвысокая жесткость |
| Используется | Бутылки Пищевые контейнеры Термоформованные контейнеры |
| Метод обработки | Экструзионный лист Термоформовка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D792B |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 39.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 9.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1900 | MPa | ASTM D790A |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 27 | J/m | ASTM D256A |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed) | 119 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

