

## ELASTOSIL® LR 3070/40 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Membranes, Automotive & Transportation

| Главная Информация |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Используется       | Прокладки                 |
|                    | Инжекционный метод литья  |
|                    | Уплотнения                |
| Метод обработки    | Кокструзия                |
|                    | Литье под давлением       |
|                    | Литье под давлением (LIM) |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет               | Clear/Transparent    |                   |                 |
| Плотность          | 1.11                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Вязкость           | 1100                 | Pa·s              | DIN 53019       |

| Cured Properties             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суше (Shore A)  | 38                   |                   | DIN 53505       |
| Прочность на растяжение      | 8.30                 | MPa               | DIN 53504       |
| Удлинение при разрыве        | 630                  | %                 | DIN 53504       |
| Комплект сжатия              | 27                   | %                 | DIN ISO 815-B   |
| Tear Strength                | 22.0                 | kN/m              | ASTM D624B      |
| Восстановленная устойчивость | 55                   | %                 | DIN 53512       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

