

CP PRYME® Polycarbonate PC300R

Polycarbonate

Chase Plastics Services Inc.

Описание материалов:

CP PRYME® Polycarbonate PC300R is a Polycarbonate (PC) product. It is available in North America.

Characteristics include:

Good Mold Release

Mold Release Agent

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Пресс-форма | | |
| Характеристики | Хороший выпуск пресс-формы | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.20 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 58.6 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 75 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 2280 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield, 23°C) | 89.6 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 750 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 127 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

