

Sylvin 4200-85 Brown 7439

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 4200-85 Brown 7439 Is A Vinyl Compound Formulated With A Non Ortho Phthalate Plasticizer For Extrusion Or Injection Molding Applications.

Главная Информация	
Добавка	Пластификатор
Характеристики	Не-фталатный пластификатор Универсальный
Используется	Промышленное применение Универсальный
Внешний вид	Коричневый
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	85		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	85		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	87.6	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-28.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	168 - 179	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

