

PRIMALENE WPP692QB

Linear Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A hexene linear low density polyethylene

Applications: - Industrial liners

Stretch wrap

Garment and carrier bags

General purpose packaging

Features:

Good stiffness at thin gauges

Excellent processing characteristics

Processing aid: Yes

Slip: Zero

Antiblock: 7500 ppm

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (7500 ppm) Обработка помощи		
Характеристики	Антиблокировка Хорошая технологичность Хорошая жесткость Гексен-комномер Низкая плотность		
Используется	Сумки Общее назначение Промышленное применение Мешки для белья Вкладыши Упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.50		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882

1% Secant, MD	207	MPa	
1% Secant, TD	228	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	29.6	MPa	
TD : Break	20.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	400	%	
TD : Break	600	%	
Ударное падение Dart	250	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	400	g	
TD	700	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	70		ASTM D2457
Haze	21	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

