

Generic PEI+PCE

Polyether Imide + PCE

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PEI+PCE
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	95.8 - 96.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	70	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	5.0	hr	
Задняя температура	321 - 349	°C	
Средняя температура	332 - 354	°C	
Передняя температура	343 - 360	°C	
Температура сопла	338 - 360	°C	
Температура обработки (расплава)	360	°C	
Температура формы	114 - 149	°C	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PEI+PCE This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

