

## Premier LD00319 - A

Low Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

### Описание материалов:

Premier LD00319 is a low density fractional melt blown film resin suitable for heavy duty film requiring high strength and processability. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Добавка	Высокий антиблок		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Высокая антиблокировка		
	Низкая плотность		
Используется	Пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	193	MPa	
TD	241	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	25.5	MPa	
TD : Break	24.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	150	%	
TD : Break	550	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	300	g	
TD	150	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	20	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

