

ELEVATE™ EB561

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

Excellent sealability, excellent impact strength, good optics and enhanced stabilization

Application/Uses

Frozen food packaging

Fresh food packaging

Ice bags

Heavy duty produce bags

Главная Информация			
Характеристики	<p>Оптическая производительность</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Хорошее уплотнение тепла</p>		
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Пленка</p> <p>Сумка</p> <p>Пищевая упаковка</p> <p>Тяжелая упаковочная сумка</p>		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.929	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.55	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	6.5	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD: 32 µm, blown film	103	MPa	ASTM D882
1% secant, TD: 32 µm, blown film	110	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Broken, 32 µm, blown film	24.1	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 32 µm, blown film	25.5	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Broken, 32 µm, blown film	380	%	ASTM D882
TD: Broken, 32 µm, blown film	550	%	ASTM D882

Ударное падение Dart (32 µm, Blown Film)	480	g	ASTM D1709
--	-----	---	------------

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°, 31.8 µm, Blown Film)	74		ASTM D2457
----------------------------------	----	--	------------

Haze (31.8 µm, Blown Film)	4.8	%	ASTM D1003
----------------------------	-----	---	------------

Дополнительная информация

Test specimens for blown film: nominal thickness 1.25 mils; blow up ratio 2.5:1, die gap 35 mils.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	182 - 199	°C
----------------------	-----------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat