

McCann PP M10TCPP10

10% тальк

Polypropylene Copolymer

McCann Plastics Inc.

Описание материалов:

Talc Filled 10%, Polypropylene Copolymer / Lawn & Garden, Appliance, Automotive, and general purpose applications requiring medium stiffness, medium flow, and medium impact. Custom color and UV stabilized versions also available.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер		
	Общее назначение		
	Хороший поток		
	Хорошая ударпрочность		
Используется	Хорошая жесткость		
	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Общее назначение		
Внешний вид	Оборудование для газонов и сада		
	Черный		
	Доступные цвета		
Формы	Натуральный цвет		
	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.980	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.7	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	21.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	1380	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	26.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256

Gardner Impact	5.65	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	96.1	°C	
1.8 МПа, Unannealed	68.3	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

