

Hifax PPN 8008 103220

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

PP elastomer blend. Medium flow, very high cold temperature impact resistance. Used typically for bumpers, spoilers and under body shields. It is not intended for medical, pharmaceutical or drinking water applications.

| Главная Информация | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая ударопрочность Ударопрочность при низкой температуре Средний поток | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg) | 13.0 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость мяча (Н 358/30) | 33.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-Сектант (23°C) | 750 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield) | 17.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 7.0 | kJ/m ² | |
| 0°C | 50 | kJ/m ² | |
| 23°C | 70 | kJ/m ² | |
| Charpy Unnotched Impact Strength | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | 210 | kJ/m ² | |
| 0°C | No Break | | |
| 23°C | No Break | | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 75.0 | °C | ISO 75-2/B |

| | | | |
|-------------------------------|------|----|-------------|
| 1.8 MPa, Unannealed | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | | | |
| -- | 135 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 50.0 | °C | ISO 306/B50 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat