

## Keysor PVC KC1260

Polyvinyl Chloride

Keysor-Century Corporation

### Описание материалов:

Keysor PVC KC1260 is a Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion blow molding and is available in North America. Applications of Keysor PVC KC1260 include containers and packaging.

Characteristics include:

Low to No Odor/Taste

Food Contact Acceptable

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Передача низкого вкуса Низкий и без запаха		
Используется	Выдувные контейнеры Контейнеры Косметическая упаковка Пищевые контейнеры Пищевая упаковка Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2380	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	40.0	MPa	
Break	30.3	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	110	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	82.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	62.2	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat