

## Trademark PP PPR5500MA

Polypropylene Random Copolymer

Trademark Plastics Corporation

### Описание материалов:

Trademark PP PPR5500MA is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of Trademark PP PPR5500MA include engineering/industrial parts, food contact applications, household applications and packaging.

Characteristics include:

Antistatic

Clarified

Copolymer

Fast Molding Cycle

Food Contact Acceptable

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Осветитель		
Характеристики	Антистатический Цикл быстрого формования Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокий поток Низкий и без запаха Оптика Случайный сополимер		
Используется	Товары для дома Упаковка Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	55	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	26.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	53	J/m	ASTM D256
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (1270 µm)	11	%	ASTM D1003

#### NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat