

## YUPLENE® B380G

Polypropylene Impact Copolymer

SK Global Chemical

### Описание материалов:

YUPLENE B380G is a propylene impact copolymer designed for injection molding applications. YUPLENE B380G has high stiffness, excellent dimensional stability, good impact strength and has been listed by Underwriters Laboratories (UL). YUPLENE B380G is especially suitable for various electrical appliances such as washing machine parts and refrigerator parts.

Главная Информация			
UL YellowCard	E135809-222660		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая ударопрочность		
	Высокий поток		
	Высокая жесткость		
	Сополимер удара		
Используется	Компоненты прибора		
	Автомобильные Приложения		
	Контейнеры		
	Электрическое/электронное применение		
	Промышленное применение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	28	g/10 min	ASTM D1238
Spiral Flow	> 80.0	cm	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 300	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
	-20°C	44	J/m
	23°C	88	J/m
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Ускоренное старение печи-В воздухе (150°C)	15.0	day	ASTM D3012
Heat Deflection Temperature	110	°C	ASTM D648
DuPont Impact Strength (-10°C)	> 6.86	J	ASTM D2794
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat