

# TOTAL Polypropylene PPH 3230

Polypropylene Homopolymer

TOTAL Refining & Chemicals

## Описание материалов:

TOTAL Polypropylene 3230 offers superior core rod release, eliminating the need for additional lubricant.

TOTAL Polypropylene 3230 features minimum taste and odor, and optimum thermal stability for superior color and processability.

TOTAL Polypropylene 3230 complies with all applicable FDA regulations and may be used under these provisions for food contact and packaging.

TOTAL Polypropylene 3230 is ideal for food, cosmetic and pharmaceutical injection blow molded containers.

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая		
	Низкий запах		
	Низкий запах		
	Термическая стабильность, хорошая		
	Смазка		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Контейнер		
	Контейнер для еды		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.6	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1380	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	33.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1170	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	121	°C	ASTM D648

Температура плавления	166	°C	DSC
-----------------------	-----	----	-----

### Дополнительная информация

Blow Molding Melt Temperature: 380 to 480°F Oxygen Transmission, ASTM D1434, 73°F: 240 cc/100in<sup>2</sup>mil/day/atm WVTR, ASTM E96, 100°F, 90% RH: 0.45 g/mil/100in<sup>2</sup>/day

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat