

Karina LILAC 2563U -E TR-600N34/189-YT-AS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

TR COMPOUND, RESISTENT TO UV RADIATION, ADDITIVATED WITH ESSENCE AND RUBBER RECOMMENDED FOR INJECTION IN GENERAL.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.17 to 1.23	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	14.6 to 16.6		ME 12
Цвет b	-20.7 to -18.7		ME 12
Color L	67.7 to 69.7		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	58 to 62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 10.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

