

Generic Nylon 66+Nylon 6I/6T

Polyamide 66 + PA 6I/6T

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 66+Nylon 6I/6T
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (23°C) | 10000 to 20200 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Break, 23°C) | 180 to 245 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break, 23°C) | 2.5 to 3.0 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 10 to 17 | kJ/m ² | ISO 179 |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 80 to 100 | kJ/m ² | ISO 179 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

