

## Ebalta GM 726 / PUR 4

Наполнитель

Polyurethane

Ebalta Kunststoff GmbH

### Описание материалов:

GM 726 contains fillers, which to a certain extent and depending on storage temperatures tend to sedimentation. For this reason before mixing careful stirring is essential.

This product is a polyurethane system.

Applications

fixtures

Pattern plates

Foundry patterns

Control castings

Negatives

Properties

thick castable

well workable

high strength

long potlife

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Высокая прочность		
Внешний вид	Бежевый		
Метод обработки	Литье		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore D)	82 to 88	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	6450 to 6550	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	55.0 to 65.0	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	75.0 to 85.0	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	4.5 to 5.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	47.0 to 51.0	°C	ISO 75-2/B
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 20		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (20°C)	1.61 to 1.71	g/cm <sup>3</sup>	

Вязкость (25°C)	2.5 to 3.5	Pa·s
Время отверждения (20°C)	16 to 24	hr
Срок службы горшка <sup>1</sup> (20°C)	45 to 60	min

#### NOTE

1. 200 g

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat