

Karina BLACK PVC COMPOUND 880-48/ 1-F-AC-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE FLAME RETARDANT PVC COMPOUND CLASS 70C (PVC/A) RECOMMENDED FOR INSULATION OF ELECTRICAL WIRES AND CABLES (BWF).

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.46 to 1.52	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Содержание кадмия	< 50	ppm	IEC 62321
Содержание хрома	< 100	ppm	IEC 62321
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.750 to 0.850		ME 12
Цвет b	-1.63 to -0.0300		ME 12
Color L	27.4 to 29.0		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание свинца	< 100	ppm	IEC 62321
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	86 to 90		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 30	%	NBR 6245

NOTE

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | 24 hr |
| 2. | Aged in Air for 168 hr at 100°C |
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 100°C |
| 4. | 24 hr |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat