

Harpweld™ 39

Thermoplastic

Hapco Inc.

Описание материалов:

Similar in most characteristics to HAPWELD 37; mix ratio, consistency, color, etc., but also has the ability to cure fast (15 minutes @ 77° F) and will cure in temperatures as low as 0° F.

May be used when either a faster set (less than 1/2 hour) or cold cure are required.

This unique polymer adhesive lends itself to outdoor applications year round; patching tanks, repairing valves and shafts, repairing cement or brick, caulking, sealing, and all types of adhesive applications.

The decreased cure time also makes HAPWELD 39 ideally suited for faster, in line, production cycles.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Быстрое лечение Высокая прочность Низкая вязкость Тиксотропный 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Наружное применение Ремонтный материал Текстильные изделия 		
Внешний вид	Серый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Вес-На галлон	5000	g	
Service Temperature	-73 to 71	°C	
Work Time ¹	4.0 to 6.0	min	
Cure Time (21°C)	30.0	min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра (Shore D)	82		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	51.0	MPa	
Прочность сдвига	17.2	MPa	ASTM D732
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+11	ohms-cm	
Диэлектрическая постоянная (25°C)	4.20		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0		

Part B

Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0

NOTE

1.

Depending on mix ratio. Longest working life is at 2 parts A to 1 part B, and the shortest is at 1:1 mixing ratio.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat