

Bamtac BBS530B

Бамбуковое волокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ningbo Bamtac New Material Col, Ltd.

Описание материалов:

BBS530B, a composite of ABS resin and bamboo fiber, compounds the recyclable natural fiber with the thermoplastic by the industrial production tech to reduce the use of oil resource. The realization of biodegradability makes the environmental feature more outstanding.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Бамбуковое волокно | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.08 to 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| (200°C/5.0 kg) | 40 to 60 | g/10 min | ISO 1133 |
| Усадка | 0.20 to 0.40 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D) | 75 to 80 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | > 3400 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress | > 30.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 2.0 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | > 3000 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | > 60.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | > 3.0 | kJ/m² | ISO 180 |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



