

SILVER® PC2540.U

Polycarbonate + ABS

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® PC/ABS Alloy is applied to many fields, such as electronic communication, office automation equipments, electronic instruments, lamps and lanterns. In addition, the custom made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

Halogen-free Flame Retardant PC/ABS

Characteristics:

UL-94 VO/ 1 .5mm, UL-F1 certificate, anti-UV, excellent weather resisting

Application:

Christmas lamp accessory, plug ammeter, power supply case, tool handle and coat

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Без галогенов		
Используется	Нанесение покрытия		
	Ручки		
	Применение освещения		
	Осветительные приборы		
	Вилки		
Рейтинг агентства	UL f1		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/5.0 kg)	120	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	55.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	130	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	1900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	75.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)			ASTM D256
-40°C	50.0	kJ/m ²	
23°C	65.0	kJ/m ²	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	115	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	250 to 290	°C	

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 5.5 mm/min
4. 5.5 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat