

Jam PE 30Y04

Linear Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 30Y04 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by casting or rotational molding and is available in Africa & Middle East.

Главная Информация			
Метод обработки	Литье Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 1000	hr	
Flow Rate Ratio	32.0		ASTM D1238
Titanium	3	ppm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, Compression Molded	17.0	MPa	
Break, Compression Molded	14.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	> 800	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Compression Molded)	670	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	104	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	-2.0	YI	ASTM D1925

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

