

Propafilm™ RXD110

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Barrier Coated Film

Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film coated on both sides with an aqueous dispersion of polyvinylidene chloride (PVdC) copolymer.

RXD110/130/140 are recommended for use in plain and printed overwrapping applications in the cookie and bakery industries. Also suited for use as a single web or in laminate structures for medium to large packs on form-fill-seal machines.

Главная Информация			
Характеристики	Антистатический Отличная Печатающая способность Ароматизатор и арома-барьер Приемлемый пищевой контакт Газовый барьер Хорошая ударпрочность Хорошая устойчивость к погоде Передача пара с низким содержанием влаги Ударпрочность при низкой температуре Обрабатываемый Влагозащитный барьер Стойкий к проколу		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Приложения для обслуживания пищевых продуктов Ламинаты Упаковка		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 121°C, 1 min	4.0	%	
Flow : 129°C, 1 min	7.0	%	
Across Flow : 129°C, 1 min	1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.25		
vs. Itself - Static	0.25		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Толщина пленки протестирована	2800	µm	
Прочность уплотнения ¹	0.14	N/mm	Internal Method
Температура инициализации уплотнения ²	93.3 to 146	°C	Internal Method
Проницаемость кислорода (25°C, 0% RH)	0.38	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	4.0	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Выход	39.6	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	110		ASTM D2457
Haze ³	2.0	%	ASTM D1003

NOTE

1. 2secs; 15psi
2. 2secs; 15psi
3. Wide angle; 2.5°

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

