

Argothane® 29300

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Application:

General Purpose

Adhesive film

Characteristics:

Smooth surface

Hard ester

Low softening temperature

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая адгезия		
	Высокая твердость		
Используется	Клеи		
	Пленка		
	Общее назначение		
Метод обработки	Литая пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	90	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	5.90	MPa	
300% Strain	7.90	MPa	
Прочность на растяжение	40.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	640	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	75.3	kN/m	ASTM D624
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

