

Shandong Aobang TPU-Capro 95-A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polycaprolactone)

Shandong Aobang Chemical Technology Co.,Ltd.

Описание материалов:

Shandong Aobang TPU-Capro 95-A is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polycaprolactone) (TPU-Capro) product. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	93 to 97		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	> 12.0	MPa	
300% Strain	> 25.0	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	> 50.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D412
Tear Strength	150	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	195 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

