

Adflex 7635 XCP

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Adflex 7635 XCP is a thermoplastic polyolefin, which is mainly used by our customers for the extrusion of blown film. It is also suitable for sheet extrusion.

Adflex 7635 XCP features very high softness and very low modulus. It does not contain any slip or anti-blocking agents.

Adflex 7635 XCP is used for the production of soft hygienic film and heavy duty film, as well as for the modification of LDPE or LLDPE to increase mechanical characteristics, puncture resistance, and to allow further downgauging. It can be easily processed on conventional LDPE or LLDPE blown film lines.

Главная Информация

Характеристики	Сопrotивление перфорации Обрабатываемость, хорошая Хорошая гибкость Хорошая прочность на разрыв Ударопрочность при низкой температуре Мягкий
Используется	Выдувная пленка Упаковка Пленка Ламинат Сумка Растягивающаяся обмотка Сельскохозяйственное применение Лист Применение в автомобильной области Автомобильные внутренние детали Пищевая упаковка Усадочная пленка Пластиковая модификация
Метод обработки	Экструзионная пленка Выдувная пленка Экструзия Экструзионное выдувное формование Экструзионный лист Каландрирование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	30		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	10.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	400	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-20°C	110	kJ/m ²	ISO 179
23°C	No Break		ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	40.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	60.0	°C	ISO 306/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

