

Surlyn® E185SB

Ionomer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

Surlyn® E185SB is an ionomer of an acid copolymer resin. It is designed for coextrusion with high-density polyethylene in peelable seals applications. It can be used in extrusion equipment designed to typically process polyethylene resins.

Главная Информация	
Добавка	Антикачающий агент Противоскользкий агент
Характеристики	Термоуплотнение при низкой температуре Гладкость Устойчивость к царапинам Соответствие пищевого контакта
Используется	Упаковка Пленка Герметик
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,300 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,320
Метод обработки	Кокструзионное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	60.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	89.0	°C	ASTM D3417, ISO 3146
Freezing Point			
--	62	°C	ISO 3146
--	62	°C	ASTM D3417
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	135	°C	

Зона цилиндра 2 температура.	160	°C
Зона цилиндра 3 темп.	185	°C
Зона цилиндра 4 темп.	185	°C
Зона цилиндра 5 темп.	185	°C
Температура адаптера	185	°C
Температура расплава	160 - 235	°C
Температура матрицы	185	°C

Инструкции по экструзии

The above processing values are for blown film.Cast film/sheet parameters:

Feed Zone: 135°C

Second Zone: 160°C

Third Zone: 185°C

Fourth Zone: 210°C

Fifth Zone: 210°C

Adapter Zone: 210°C

Die Zone: 210°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat