

POWERSIL® INSULATOR FINISH

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Главная Информация	
Используется	Сверхвысоковольтная изоляция
	Высоковольтная изоляция
	Изоляция
	Изоляция низкого напряжения
	Изоляция среднего напряжения

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Grey, Light		
Плотность	1.09	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	800	Pa·s	
Время отверждения	12	hr	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	10.0 to 30.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	20		ISO 868
Прочность на растяжение	1.40	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	500	%	ISO 37
Tear Strength	5.00	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	20	kV/mm	IEC 60243
Относительная проницаемость	3.00		IEC 60250
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Tracking Resistance	1A 3.5		IEC 60587

NOTE	
1.	50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

