

## SQUARE® LSR6929-70AFC/BFC

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Silicone rubber for cellphone keypad products cured fast under low temperature

Product description

The product is one kind of 2-part liquid silicone rubber catalyzed by platinum, fast cure below 120, mixing ratio of parts A:B=1:1, suitable for making P+R cellphone keypad.

Key features

Fast cure under low temperature

High transparent

Good rebound property

Non-Toxic and odorless

Application

Suitable for making P+R cellphone keypad

| Главная Информация               |   |                   |                 |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики                   | Ускоренная Настройка<br>Низкий запах<br>Высокое разрешение<br>Нетоксичный |                   |                 |
| Используется                     | Мобильный телефон   |                   |                 |
| Внешний вид                      | Прозрачный/прозрачный   |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Формовочная усадка-Поток         | 2.0   | %                 |                 |
| Твердость                        | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 65  |                   | ASTM D2240      |
| Эластомеры                       | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение          | 7.00  | MPa               | ASTM D412       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 340   | %                 | ASTM D412       |
| Tear Strength <sup>1</sup>       | 30.0  | kN/m              | ASTM D624       |
| Термокомплект                    | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Компоненты термокомплекта        |   |                   |                 |
| Component a                      | Mixing ratio by weight: 1.0   |                   |                 |
| Component B                      | Mixing ratio by weight: 1.0   |                   |                 |
| Срок годности                    | 52  | wk                |                 |
| Uncured Properties               | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Вязкость                         | 900   | Pa·s              | DIN 53019       |
| NOTE                             |   |                   |                 |
| 1.                               | B mould   |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

