

Generic Epoxy - Unspecified

Наполнитель

Епоху; Epoxide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Epoxy - Unspecified
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28 to 2.19	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	1.50 to 1.62	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.13 to 1.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	64 to 90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	11.3 to 58.4	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (Yield, 23°C)	46.9 to 90.3	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	70.7 to 137	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	130 to 155	°C	ASTM D794
CLTE-Поток	2.2E-5 to 9.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15 to 6.0E+17	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости (23°C)	7.0E+12 to 5.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (23°C)	15	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (23°C)	4.10 to 5.76		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C)	4.0E-3 to 0.036		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	30 to 490	min	
Терморегулирующая вязкость	2000 to 12200	cP	ASTM D2393
Время демолд	95 to 1400	min	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Amber

Black

Цвет Colorless

Плотность (23°C) 0.938 to 2.09 g/cm³

Вязкость (23°C) 0.010 to 18 Pa·s

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat