

Haysite SMC 43000

22% стекловолокно

Thermoset Polyester

Haysite Reinforced Plastics

Описание материалов:

Haysite SMC 43000 is a Thermoset Polyester product filled with 22% glass fiber. It is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 22% наполнитель по весу		
Номер файла UL	E27875		
Формы	Smc-лист формовочный состав		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.78	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.15	%	
Поглощение воды (Equilibrium)	0.20	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	68.9	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	172	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	103	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	800	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность ¹ (Oil)	15	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (60 Hz)	0.0460		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (60 Hz)	3.0E-3		ASTM D150
Дуговое сопротивление	140	sec	ASTM D495
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Temperature Rating	130	°C	

NOTE

1. Method A (Short-Time)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

