

## RTP 2209 HF UP

50% стекловолокно

Polyetheretherketone

RTP Company

### Описание материалов:

"Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'  
The data for this material has not been recently verified.  
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade."

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 50% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая яркость		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.73	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Moisture Content	0.10	%	
Primary Additive	50	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	19500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	240	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	2.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	17000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (Injection Molded)	355	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact <sup>1</sup> (Injection Molded)	12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность <sup>2</sup> (Injection Molded)	65	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Data listed is for natural or black colored materials. Pigments can affect properties.Desiccant Type Dryer Required.			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки-Осушитель сушилка	150	°C	
Время сушки-Осушитель сушилка	3.0	hr	
Dew Point	-30.0	°C	
Температура обработки (расплава)	350 - 400	°C	
Температура формы	160 - 220	°C	
Давление впрыска	80.0 - 125	MPa	
NOTE			

- 
- |    |               |
|----|---------------|
| 1. | 4mm thickness |
| 2. | 4mm thickness |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

