

Desmopan® DP 2587 A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Extrusion- and injection molding grade; does not contain any anti-hydrolysis agent; Application; Blown films

Главная Информация			
Используется	Выдувная пленка Пленка		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A, 23°C	86		
Shore D, 23°C	33		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			DIN 53504
Break, 23°C	47.6	MPa	
10% Strain, 23°C	2.50	MPa	
50% Strain, 23°C	5.30	MPa	
100% Strain, 23°C	6.70	MPa	
300% Strain, 23°C	22.4	MPa	
Растяжимое напряжение ² (Break, 23°C)	480	%	DIN 53504
Устойчивость к истиранию	30.0	mm ³	ISO 4649-A
Модуль хранения на растяжение			ISO 6721-1,-4
-20°C	41.0	MPa	
20°C	12.0	MPa	
60°C	7.70	MPa	
Ударопрочность (23 °C)	40	%	ISO 4662
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³ (23°C)	70	kN/m	ISO 34-1
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура сушки	< 80.0	°C
Температура обработки (расплава)	210 to 230	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	< 80.0	°C
Температура расплава	195 to 215	°C

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 200 mm/min |
| 2. | 200 mm/min |
| 3. | 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

