

VYLOPET® EMC605P

Polybutylene Terephthalate + PET

TOYOBO America, Inc.

Описание материалов:

VYLOPET®EMC605P is a polybutylene terephthalate PET (PBT PET) product. It is available in North America.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

beautiful

Главная Информация			
Характеристики	Хороший внешний вид Огнестойкий		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
	1.2		
Формовочная усадка-Поток (3.00 mm)	1.1	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.060	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	80		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	48.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.2	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	80.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	40	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	185	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	80.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	7.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+17	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	24	kV/mm	ASTM D149

Дуговое сопротивление	90.0	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

Дополнительная информация

Ball Pressure Temperature, UL746, Method B: 205 °C Comparative Tracking Index, IEC Pub1.112: Class 3

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	140	°C
Время сушки	3.0	hr
Температура обработки (расплава)	265	°C
Температура формы	80.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat