

NEFTEKHIM PP 1460R

Polypropylene Homopolymer

Nizhnekamskneftekhimp Inc.

Описание материалов:

Product obtained by polymerization of propylene in presence of complex organic metal catalysts.

It incorporates increased long-term thermal stability, thermaloxidative degradation resistance when PP is produced, processed and PP-made articles are exploited, improved rheology of melt.

Application: nonwoven fabric, thread.

Technical requirements: TU 2211-136-05766801-2006

Главная Информация			
Характеристики	Контролируемая реология Хорошая термическая стабильность Гомополимер Устойчивость к окислению		
Используется	Ткани Нетканые материалы Пряжа		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная нить		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	
Видимая плотность	0.48 to 0.52	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20 to 30	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы	0.025 to 0.050	%	
Тепловая температура ползучести ¹	90 to 96	°C	
Термически-окислительный износ (150°C)	6.3	day	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	82 to 95		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1300	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Викат Температура размягчения ²	150 to 154	°C	

NOTE

- at load 0.46 N/mm²
- in liquid medium under force 10 N

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

