

Comco PA 12 G

Polyamide 12

Comco-Plastic GmbH

Описание материалов:

Comco PA 12 G is a Polyamide 12 (Nylon 12) material. It is available in Europe.

Главная Информация				
Внешний вид	Натуральный цвет			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	--	g/cm ³	ISO 1183
Поглощение воды				
Saturation, 23°C	1.5	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.90	--	%	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	74	--		ISO 868
Твердость мяча	100	--	MPa	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2100	1800	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	60.0	53.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	10	50	%	ISO 527-2
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	6.0	--	kJ/m ²	ISO 180/2A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	
Температура плавления	190	--	°C	
Теплопроводность	0.25	--	W/m/K	
Максимальная температура обслуживания				
in air continuously	90	--	°C	
in air for short periods	150	--	°C	
Температура обслуживания-Минимальный	-70	--	°C	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+13	--	ohms	IEC 60093

Соппротивление громкости	> 1.0E+12	--	ohms-cm	IEC 60093
Относительная проницаемость (100 Hz)	3.50	--		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (100 Hz)	0.038	--		IEC 60250
Comparative Tracking Index	600	--	V	IEC 60112

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

