

Dynaflex™ G7736-1

Thermoplastic Elastomer

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Dynaflex™G7736-1 is a universal composite material, which is easy to process and can produce good surface finish.

good aesthetic effect

excellent ozone resistance and ultraviolet resistance

Strong fluidity, suitable for thin-walled parts

It can be bonded to polypropylene by overlapping molding

Similar to rubber

Soft to the touch

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Перерабатываемые материалы Хорошая окраска Высокая яркость Озоновая защита		
Используется	Формовочная форма для облицовки Тонкостенные детали Мягкое Сенсорное приложение Спортивные товары Универсальный Применение потребительских товаров		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1210		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	2.2 - 2.6	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	36		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			ASTM D412

100% strain, 23°C ²	1.03	MPa	ASTM D412
300% strain, 23°C ³	1.70	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	3.01	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	660	%	ASTM D412
Tear Strength	14.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	11	%	ASTM D395B
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая вязкость (200°C, 11200 sec ⁻¹)	5.30	Pa·s	ASTM D3835

Дополнительная информация

Dynaflex™ G7736-1 can be recycled as a filler or impact modifier for polyolefins, or can be recycled by grinding and reintroduction to the molding process. Similar to PP or PE recycling process, if separated appropriately, it can be recycled many times. Municipality waste stream recycle code is "7" which is designated for "Other". Please contact GLS Thermoplastic Elastomers for a copy of our Recyclability Compliance letter.

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Рекомендуемый Макс измельчения	20	%
Задняя температура	166 - 182	°C
Средняя температура	182 - 204	°C
Передняя температура	188 - 210	°C
Температура сопла	193 - 221	°C
Температура формы	15.6 - 26.7	°C
Back Pressure	0.00 - 0.862	MPa
Screw Speed	25 - 75	rpm

Инструкции по впрыску

PP, EVA, LDPE Dynaflex™ G7736-1 25 - 40 D/10 1% 5% PVC GLS (0.5 - 2.5 MFR) PE PP Dynaflex™ G7736-1 20% Dynaflex™ 7736-1 8 - 10 1 - 5 100 - 800 psi 30% 4 - 10 1 - 3

NOTE	
1.	2 hours
2.	Mouth die c
3.	C mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

