

Karina IVORY PVC COMPOUND 105907-35/1-BY-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR THIN WALL INSULATION OF AUTOMOTIVE ELECTRICAL WIRES FOR WORKING AT THE TEMPERATURE RANGE OF - 20C TO 105C.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.35 to 1.41	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.12 to 1.88		ME 12
Цвет b	6.32 to 9.32		ME 12
Color L	87.1 to 90.1		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88 to 92		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 19.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 200	%	IEC 60811-1-1
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ²	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
NOTE			
1.	24 hr		
2.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

