

Hoffman PVC V2-27 NATURAL

Flexible Polyvinyl Chloride

Hoffman Plastic Compounds Inc.

Описание материалов:

Hoffman PVC V2-27 NATURAL is UL 62 and 83 listed for 105°C thermoplastic jacket and insulation for THWN, THH and THHN.

Главная Информация			
Характеристики	Теплостойкость, высокая		
Используется	Проволочная оболочка Изоляционный материал		
Рейтинг агентства	UL 62 UL 83		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	94		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	11.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	16.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D412

Дополнительная информация			
Durometer Hardness, ASTM D2240, Shore A, instantaneous: 94Durometer Hardness, ASTM D2240, Shore A, 10 second delay: 90Tensile Strength, Aged 168 hours, 136°C (air oven): 2,640 psiTensile Retained, Aged 168 hours, 136°C (air oven): 110 %Elongation, Aged 168 hours, 136°C (air oven): 149 %Elongation Retained, Aged 168 hours, 136°C (air oven): 85 %			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

